

●超早強

可使時間1時間、8時間後開放の超早強モルタルです。
お急ぎの改修工事に便利です。

荷姿、
仕様

1:2.5 配合 (S/C=2.5・重量比)

NET 25kg (13.6 $\frac{kg}{袋}$)

標準使用量=74袋/m³

(水量=3.6 $\frac{kg}{袋}$ ~3.8 $\frac{kg}{袋}$)

塗り厚	7mm	10mm	15mm	30mm
施工面積	1.94m ²	1.36m ²	0.91m ²	0.45m ²

製品規格

品質	結合材	早強ポルトランドセメント
	骨材	材質=花崗岩砕砂 規格=無塩、アル骨反応無害、3.0mmアンダー、FM2.3~2.7
	混和剤	減水剤、硬化促進剤
有害物質	石綿を始め、特定有害物質は一切混和していません。	

試験結果

試験項目		試験結果					
容積・W/A・W/C		13.6 $\frac{kg}{袋}$ ・14.6%・51.3%					
フロー値		170mm					
	材令	6hr	8hr	24hr	3日	7日	28日
圧縮強さ	N/mm ²	2.1	4.7	20.3	30.1	39.2	43.5

※試験結果の数値は本製品の技術情報として提供するもので、保証値ではありません。ご了承下さい。

注意事項

- 施工**
1. 気温5℃以下及び35℃以上の条件での施工は避けて下さい。
 2. 練り混ぜる水は清浄な水(飲料水かそれに準ずるもの)を用いて下さい。
 3. 長期的には、鉄を錆させる可能性がありますので、鉄部への直接の施工は避けて下さい。
 4. 施工で生じた廃水を河川や下水に流さないで下さい。
 5. 施工後、24時間以内に、雨風、直射日光にさらされますと、所定の品質が確保されないことがあります。注意して養生して下さい。

廃棄 廃棄するモルタルは硬化させた上で産業廃棄物として処理して下さい。

取扱 本製品は早強ポルトランドセメントを主要結合材とした既調合モルタルで、粉塵がたち易く、水に濡れると強アルカリ性を示します。
取扱に際しては保護具(防塵マスク、ゴム手袋等)をご着用下さい。若し、皮膚に付着した時は直ちに大量の水で洗い流して下さい。万一、眼に入った時、吸引した時、飲み込んだ時は直ちに洗浄等の応急処置を施して速やかに専門医の診察を受けて下さい。

H2101-500

 陽光物産株式会社

本社/広島県福山市箕沖町105番7
〒721-0956 ☎(084) 954-1751